

TECHNISCHES DATENBLATT

NUR ZUM FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH

***adds* TROTON
ACRYLLACK
CHROM - SILBER****PRODUKTBESCHREIBUNG**

Schnell trocknender, bleifreier Spraylack auf Acrylbasis mit Hochglanzeffekt. Ergibt glatte Oberflächen und dem Chrom ähnliche Farbe. Witterungsbeständig. Geeignet für kleine Karosserieteile, für Dekorationen, usw. Auf Chrom keine andere Farbschicht auftragen. Nicht abriebfest.

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe:	silbern chrom
Glanzgrad:	metallisch
Gebindegröße:	400 ml
Ergiebigkeit:	1,25 – 1,75 m ² / 400 ml
Hitzebeständigkeit:	bis zu 110 ⁰ C

Trocknungszeiten bei 20⁰C:

- staubtrocken:	nach 5 – 15 Minuten
- durchgetrocknet:	nach 24 Stunden

Achtung: Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.

FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (VOC)

VOC = 796 [g/l]

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG), die für diese Kategorie von Produkten (B/5) gibt Grenzwert auf der Ebene der Beteiligung der flüchtigen 840 [g/l].

ANWENDUNG

- Dieses Produkt ist bestimmt für den Einsatz auf den verarbeiteten und unverarbeiteten Oberflächen aus Holz, Metall, Glas, Aluminium, Stein und aus Kunststoff aller Art.
- Die zu lackierende Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Um den alten Lack für die neue Lackierung vorzubereiten, muss er gründlich angeschliffen werden. Lackabplatzer und Roststellen sollten vorher entfernt werden.
- Kunststoffelemente sollten vor dem Beginn der Lackierarbeiten auf 50°C erwärmt werden, um die Silikonverbindungen aus der Oberfläche leichter zu entfernen.
- Um den optimalen Effekt zu erreichen, ist ein schwarzer Untergrund erforderlich.
- Nicht mit Klarlacken oder synthetischen Lacken verbinden.
- Vor dem Gebrauch den Behälter ca. 2 Minuten gründlich schütteln. Auf einem Packpapier oder Brett ein Probesprühen machen.
- Der Abstand zwischen Spraydose und zu lackierender Fläche soll 25 bis 30cm betragen.
- Den Lack in einigen dünnen Schichten auftragen. Der Zeitabstand zwischen einzelnen Schichten darf nicht länger als 5 bzw. 10 Minuten sein. Vor dem Auftragen einer weiteren Schicht die Spraydose wieder gut schütteln.
- **Nach dem Gebrauch die Spraydüse reinigen!** – Spraydose mit dem Kopf nach unten halten und leersprühen.

Achtung: Anweisungen auf Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe folgen.

LAGERUNG

Trocken, kühl und an gut gelüfteten Ort lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen.

GEWÄHRLEISTUNG

3 Jahre ab Produktionsdatum