

**TECHNISCHES DATENBLATT**

NUR ZUM FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH

**MASTER  
FELGENSPRAY  
SILBERN****PRODUKTBESCHREIBUNG**

Hochwertiger und schnell trocknender Acryllack zum Lackieren von Felgen und Radkappen aus Stahl und Leichtmetall. Das Spray zeichnet sich durch sehr gute Adhäsion und hohe Flächenhärte aus. Beständig sowohl gegen Kratzer und Stöße als auch gegen Benzin, chemische Substanzen, UV-Strahlung und Witterung.

**PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

Farbe: silbern  
Inhalt: 500 ml  
Ergiebigkeit: von 4 bis 5 Felgen/Radkappen

**Trocknungszeiten bei Raumtemperatur:**

- staubtrocken: nach 5 – 10 Minuten  
- griffest: nach 10 – 20 Minuten  
- überlackierbar: nach 2 Stunden

**Achtung:** Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.

**FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (VOC)**

VOC = 688 [g/l]

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG), die für diese Kategorie von Produkten (B/5) gibt Grenzwert auf der Ebene der Beteiligung der flüchtigen 840 [g/l].

**ANWENDUNG**

- Die zu lackierende Fläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Roststellen und alter Lack sollten vorher entfernt werden. Die Oberfläche soll mit einem Schleifpapier leicht abgeschliffen werden.
- Vor der Anwendung empfiehlt es sich eine entsprechende Grundierung aufzutragen.
- Die optimale Umgebungstemperatur bei der Anwendung liegt zwischen 15 und 25<sup>0</sup>C.
- Vor dem Gebrauch den Behälter gründlich schütteln. Auf einem Packpapier oder Brett ein Probesprühen machen.
- Der Abstand zwischen Spraydose und zu lackierender Fläche soll 25-30cm betragen.
- Den Lack in einigen dünnen Schichten auftragen. Der Zeitabstand zwischen einzelnen Schichten darf nicht länger als 5 bzw. 10 Minuten sein. Vor dem Auftragen einer weiteren Schicht die Spraydose wieder gut schütteln.
- **Nach dem Gebrauch die Spraydüse reinigen!** – Spraydose mit dem Kopf nach unten halten und leersprühen.
- Um einen Hochglanz zu erreichen, wird es empfohlen, eine Finish-Schicht von Acryl-Klarlack aufzutragen.

**Achtung:** Anweisungen auf Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe folgen.

**LAGERUNG**

Trocken, kühl und an gut gelüfteten Ort lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen.

**GEWÄHRLEISTUNG**

5 Jahre ab Produktionsdatum

**Bemerkung:**

Die vorgenannten Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen, Erfahrungen und gewissenhaften Laboruntersuchungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte jedoch nicht von eigenem Prüfungen und Versuchen. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

TROTON GmbH  
Ząbrowo, Polen