TECHNISCHES MERKBLATT

DIESES PRODUKT IST NUR
FÜR DEN FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH BESTIMMT

GLASS FASER
Polyester Spachtelmasse

PRODUKTINHALT

GLASS FASER – Konstruktion Spachtelmasse verstärkt mit Glasfasern.
Härter für Polyester Spachtelmasse.

PRODUKT – BESCHREIBUNG

Hohe Qualität, Polyester Spachtel verstärkt mit Glasfasern für die Autoreparatur. Empfohlen zum Füllen von groβen Lücken und Fehlstellen am Auto.

Zeichnet sich aus durch:

- ✓ Ausgezeichnete Haftfähigkeit auf Metall.
- ✓ Grüβe Härte und Elastizität
- ✓ Kurze Aushärtezeit
- ✓ Gute Verschleiβfestigkeit.

Farbe – Grün/Grau.
Glanzgrad – Matt.
Spez. Dichte – 1,69 kg/L.

VOC - GEHALT

VOC für fertige Mischung = 30[g/l].
Das Produkt erfüllt die Anforderung der EU -Direktive (2004/42/EC). Der EU-Grenzwert für diese Produkt (Produktkategorie: B/2) im gebrauchsfertigen Zustand beträgt max. 250 [g/l].

UNTERGRUND UND OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Das Produkt hat eine gute Haftung auf verschiedenen Untergründen. Es kann verwendet werden für:

- ✓ Stahl und Aluminium nach anschleifen und entfetten.
- ✓ Zink Stahl nach anschleifen und entfetten.
- ✓ Angeschliffene Laminate (GFK/GRP), Polyester Spachtelmasse, Acryl und Epoxid Grundierung, alte Lackschichten.

Wir empfehlen Schleifpapier: P80÷P120.

Achtung !: *Polyester Spachtelmasse sollte nicht direkt auf reaktive Untergründe, 1K Acryl-Erzeugnisse und Untergründe aus Nitrozellulose auftragen werden.*

APPLIKATIONSPROZESS

	Anwendung 2K Polyester Spachtelmasse verstärkt mit Glasfasern für schnelle Reparaturen. .
	Mischungsverhältnis — **Der Anteil** Spachtelmasse — 100 Volumenteile Härter — 2 Volumenteile Komponenten miteinander mischen bis eine einheitliche Farbe des Gemisches erreicht wirt.
	Applikation Mehrmals dünn Auftragen. Vor jeder neuer Schicht anschleifen. **Verarbeitungszeit (Topzeit) 5-6** Minuten bei 20^0C Raumtemperatur.
	Aushärtezeit 14-16 Minuten bei 20°C . **Temperatur unter 20°C verlängert die Abbindezeit.**

	Schleifen Trockenschleifen: - grob: P80÷P150.

WEITERE ARBEITEN

Weitere mögliche Beschichtungen:

- ✓ 2 K Polyester Spachtelmasse.
- ✓ 2 K Spritz Polyester Spachtelmasse.

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

- ✓ **Die empfohlene Härtermenge nicht überschreiten!**
- ✓ Während der Arbeit mit 2K Produkten unbedingt persönliche Schutzausrüstung anwenden.
- ✓ Augen und Atemwege schützen.
- ✓ In Gut gelüfteten Räumen verwenden.
- ✓ Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch vornehmen.

Vorsichtsmaßnahmen: *Hinweise zum sicheren Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt (MSDS).*

LAGERUNG

An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren. Von Feuerquellen und Wärme fernhalten. Sonneneinstrahlung vermeiden.

ACHTUNG:

1. Nach jedem Gebrauch, Behälter sofort schließen!
2. Härter vor Überhitzung schützen!

GARANTIEZEIT

GLASS FASER Spachtelmasse – 12 Monate ab Herstellungsdatum.
Härter für Spachtelmasse – 18 Monate ab Produktionsdatum.

Alle technischen Informationen sind auf Basis gründlicher Laboruntersuchungen und langjähriger Erfahrungen zusammengestellt worden. Starke Marktposition befreit uns nicht von ständiger Qualitätskontrolle unserer Produkte. Wir tragen jedoch keine Verantwortung für Endergebnisse im Falle falscher Aufbewahrung oder Verwendung unserer Produkte und für Arbeit, die der guten Gewerbekunst nicht entspricht.

TROTON GmbH
Ząbrowo, Polen.

.