

TECHNISCHES MERKBLATT

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH BESTIMMT

PLASTIK PRIMER, 1K GRUNDIERUNG FÜR KUNSTSTOFFE

PRODUKTINHALT

1K Kunststoff Primer ist eine schnell trocknende, elastische 1K Grundierung.

KURZBESCHREIBUNG

Bestimmt für Untergrundvorbereitung auf Autokarosserieteilen.

Zeichnet sich aus durch:

- ✓ Sehr gute Haftung auf Elementen aus Kunststoff.
- ✓ Leichte Anwendung.
- ✓ Trocknet schnell.

Farbe – Transparent

Glanzgrad – halb Glanz

VOC - GEHALT

2004/42/IB(840)787

Der EU- Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: B/3) im gebrauchsfertigen Zustand beträgt einen VOC von max. 840g/L.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes in der spritzfertigen Mischung beträgt max. 787 g/L.

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Zum Auftragen auf Untergründe aus verschiedenen Kunststoffen wie:



- ✓ PP
- ✓ Polypropylen

Achtung : Grundierung verbessert nicht das Haftvermögen auf sauberen Polyethylen, PE – Oberflächen.

Die zu beschichtende Oberfläche soll zunächst mit Detergens entfettet und mit Schleifwolle gewischt werden. Anschließend soll sie mit Detergens gereinigt, mit Wasser ab gespült und an der Luft getrocknet werden.

Es wird empfohlen – vor dem Beginn der Lackierungsarbeiten – das Einzelteil bei 50°C auszuheizen, was die Entfernung der Silikonverbindungen von der Oberfläche erleichtert.

APPLIKATIONSPROZESS

	<p>Anwendung Spezielles Mittel zur Verbesserung der Haftfähigkeit von Acryl- und Polyurethanerzeugnissen auf Kunststoffen..</p>
	<p>Die Spritzviskosität 10÷12 Sekunden bei 20°C</p>
	<p>Sprühparameter Düsen Größe: 1,2÷1,5 mm Arbeitsdruck: nach Hinweisen des Herstellers, in der Regel 3÷4 Bar. Anzahl der Spritzgänge:1-2 volle Schichtstärke/Trockenfilm: Ca. 15 µm</p>
	<p>Ablüftzeit - zwischen den Spritzgängen Ca. 5 Minuten. - vor Lackieren : Ca. 10 Minuten.</p>
	<p>Nicht Schleifen!</p>

ÜBERLACKIERBAR mit

- ✓ 2K Acryl Grundierung
- ✓ 2K Lack Farben
- ✓ 1K Basis Lacke

SCHICHTDICKE

Bei empfohlener Verarbeitung, 1 Schichten: 60 µ.

THEORETISCHER MATERIALVERBRAUCH

Theoretische Leistung von 1 Liter Mischung: Ca.11 m²

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

- ✓ die besten Ergebnisse zu erzielen arbeiten wir bei Raumtemperatur ca. 20 ° C
- ✓ Während der Arbeit mit 1K Produkten unbedingt persönliche Schutzausrüstung anwenden.
- ✓ Augen und Atemwege schützen.
- ✓ In Gut gelüfteten Räumen verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen: Hinweise zum sicheren Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt (MSDS).

LAGERUNG

Auf einem trockenen und kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Feuerquellen und Wärme fernhalten. Sonneneinstrahlung vermeiden.

ACHTUNG:

1. Nach jedem Gebrauch, Behälter sofort schließen!

GARANTIEZEIT

1K Plastik Primer – 12 Monate ab Herstellungsdatum.

Alle technischen Informationen sind auf Basis gründlicher Laboruntersuchungen und langjähriger Erfahrungen zusammengestellt worden. Starke Marktposition befreit uns nicht von ständiger Qualitätskontrolle unserer Produkte. Wir tragen jedoch keine Verantwortung für Endergebnisse im Falle falscher Aufbewahrung oder Verwendung unserer Produkte und für Arbeit, die der guten Gewerbekunst nicht entspricht.

TROTON GmbH
Ząbrowo, Polen.